+7 (495) 414-22-57
info@ruscomposite.ru

CWrap система внешнего армирования предназначена для повышения и/или восстановления несущей способности, трещиностойкости и жесткости строительных конструкций, работающих на изгиб, кручение, центральное и внецентренное сжатие, а также для усиления конструкций в условиях воздействия взрывных и сейсмических нагрузок.

Технический паспорт CWrap Fabric 230

Наименование продукции	Углеродная ткань
Марка	CWrap Fabric 230
Упаковка	100 п.м. в картонной коробке
Гарантийный срок хранения со дня изготовления	3 года

Характеристики продукции

Наименование параметров	Норма по ТУ
Ширина	150/300/600 мм
Длина рулона	100 м
Плотность	230 г/м²± 5%
Тип переплетения нитей основы ткани	Однонаправленный
Расчетная толщина монослоя ткани	0,128 мм ± 5%

Характеристики нити основы

Марка	Toray T700SC-12K
Количество филаментов	12000 шт
Прочность на разрыв нити	> 4900 МПа
Модуль упругости нити	> 245 ГПа
Удлинение при разрыве	< 1,8%

Заключение о качестве: соответствует ТУ 2256-001-14296381-2014

Генеральный директор _____ Павлов М. Г.

РУСКОМПОЗИТ